Epifanes Poly-uréthane Vernis Brillant avec filtre UV

Vernis polyuréthane bi-composant haute brillance

Finition transparente à haute brillance offrant une forte résistance aux intempéries, aux produits chimiques, aux rayures et à la perte de brillant. Le filtre UV contribue à limiter la décoloration du bois.

Données essentielles

Rapport de mélange	2 volumes de composant A pour 1 volume de composant B
Temps d'induction	10 à 15 min avant application
Conditionnements	Kit 750 g (500 g A + 250 g B) et kit 3 kg (2 kg A + 1 kg B)
Diluant brosse	Epifanes Diluant PU Brosse ou PU Slow Reducer
Recouvrable	Après 24 h à 18 °C; sans ponçage si recouvert sous 48 h
Rendement théorique	10 m² par kit de 750 g à 30 µm de film sec

Applications recommandées

Système complet sur bois massif ou contreplaqué stable, en intérieur et en extérieur. Peut aussi protéger une résine époxy contre les UV ou servir de couche d'accrochage avant un vernis mono-composant.

Conseils de mise en œuvre

Mélanger précisément les deux composants, attendre le temps d'induction puis appliquer dans la durée de vie du mélange.

Cette fiche en français synthétise les informations produit publiées par Epifanes. Elle ne remplace ni l'étiquette, ni la fiche de données de sécurité officielle. Les temps et rendements sont indicatifs et dépendent du support, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Source fabricant: Epifanes/W. Heeren & Zoon BV - epifanes.nl/fr