EVERGLOSS

vernice poliuretanica per uso professionale

Descrizione del prodotto

Vernice trasparente a due componenti non ingiallente, di altissima brillantezza, che si mantiene inalterata per anni.
È adatto ad essere applicata su tutte le parti in legno delle imbarcazioni
È dotato di eccellente dilatazione per un ottimo risultato estetico anche applicato a pennello o rullo, con superfici brillanti a specchio. Contiene filtri UV che rende più durevole il film e mantiene il colore del legno esposto alla luce solare.

Caratteristiche

COLORI	Trasparente
SOLIDO IN VOLUME	49%
PESO SPECIFICO	1,00-1,05
COV	400-430 g/L g/l
PEZZATURA	0,75L
SHELF-LIFE	24 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	12 mq/l per mano
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo
DILUENTE	N.4
RAPPORTO D'IMPIEGO	3:1 in peso
POT-LIFE	3 ore

Impiego

1. Levigare il legno con carta abrasiva N°120
2. Applicare a pennello, fresco su fresco, due mani di VERNICE EVERGLOSS, diluita col 20-30% di DILUENTE N° 4, ripassando col pennello le zone dove si nota un maggiore assorbimento da parte del legno.
3. Carteggiare con carta abrasiva a grana media, N° 150-180
4. Applicare 3-4 mani di VERNICE EVERGLOSS, carteggiando tra mano e mano con carta abrasiva fine ad acqua.

In genere, per una buona durata all'esterno, è consigliabile applicare due mani supplementari di vernice dal momento che si è ottenuto una superficie omogenea, cioè quando il lavoro sembra finito.
Fare molta attenzione agli spigoli (che devono in ogni modo essere arrotondati) in fase di carteggiatura, avendo l'accortezza di passere la carta con mano leggerissima per non portare il legno a nudo.

Il ciclo sopra descritto può essere variato, applicando nella fase di impregnazione del legno il nostro prodotto epossidico BARRIER, diluito col 50-60% di DILUENTE N°5, applicandone due tre mani fresco su fresco.

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com

Tempi di asciugatura:

		10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE		4 ore	2 ore	20 min
AL TATTO		5 ore	4 ore	2 ore
PER RICOPERTURA*	**Min**	12 ore	6 ore	4 ore
	Max	48 ore	24 ore	16 ore
COMPLETA		96 ore	48 ore	24 ore

**Tempi minimi e massimi per ricopertura con EVERGLOSS senza carteggiare. Passato il tempo massimo, sarà necessario carteggiare la superficie prima dell'applicazione di ulteriore mano.*

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Mescolare prima i singoli componenti, quindi dopo aver dosato mescolare molto accuratamente la miscela dei due componenti.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 10° C o sopra i 30° C. La temperatura minima del supporto non deve essere inferiore ai 10° C
- Per evitare il formarsi di condensa, la temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada almeno di 3° C.
- È sconsigliabile in ogni caso l'applicazione quando l'umidità relativa supera l'80%.
- Assicurare un'adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi.
- Evitare di applicare nelle ore serali in quanto l'eventuale condensa potrebbe causare un perdita di lucentezza durante la catalizzazione notturna.
- Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.

MARLIN Srl
Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy
Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com