Fiche Technique

PRO 10D - Colle à bois blanche

Description de produit

PRO 10D - Colle à bois blanche est une colle pour bois prête à l'emploi, à séchage rapide, à base de PVAc.



Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Haute adhérence
- Transparent au séchage

Applications

- Collage de produits en papier.
- Collage de toutes les menuiseries courantes.

Caractéristiques techniques

Base	PVAc
Consistance	Liquide très visqueux
Système de durcissement	Physique
Densité	ca. 1,12 g/ml
Viscosité	8000 mPa.s → 15000 mPa.s
Temps ouvert	ca. 10 min
Consommation	80 - 140 g/m² pour un encollage de toute la surface. | 160 - 180 g/m² en assemblage
Température d'application	5°C - 35°C
Classe de durabilité (EN 204)	D2
Température minimale de formation de film (TMFF)	4°C
pH	ca. 4
Pression	1 kg/cm² - 2 kg/cm²
Contenu solide	ca. 50%

Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.

Supports

- État du support
  Les matériaux doivent être plans et/ou ajustés propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Préparation du support
  Un léger meulage ou ponçage peut améliorer l'adhérence.
- Type de support
  PRO 10D - Colle à bois blanche a une bonne adhérence sur les supports suivants: Divers supports poreux et non poreux, comme le bois, le carton, le stratifié, etc.. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

PRO 10D - Colle à bois blanche

Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Appliquer la colle sur l'un des matériaux à coller à l'aide d'une spatule à denture fine ou d'un pinceau. Joindre les matériaux à coller et les serrer pendant 2 à 4 heures.
- Méthode de nettoyage
  Avant le durcissement, le PRO 10D - Colle à bois blanche peut être enlevé avec de l'eau à partir de matériaux ou d'outils non poreux. Des résidus durcis s'éliminent mécaniquement.
- Méthode de réparation
  Réparation avec le même matériau.

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

Remarques

- Il n'est pas permis de diluer PRO 10D - Colle à bois blanche.
- Lors du collage de certains types de chêne et de bois tropical, il est possible que des taches se forment.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com